



## repele água quartzolit

Hidrofugante de superfície à base de silano-silixano disperso em água para fachadas.

### 1. DESCRIÇÃO

Hidrofugante à base de silano-siloxano, produto monocomponente, disperso em água, com elevada penetração, destinado ao tratamento e proteção de estruturas de concreto, superfícies de alvenaria e de outros substratos sujeitos à presença de umidade e expostos às intempéries.

### 2. USOS

- Tratamento superficial contra a penetração de água.
- Conservação de obras em ambientes agressivos, sob a ação de cloretos.
- Para ambientes industriais, urbanos e marítimos.

### 3. BASE PARA APLICAÇÃO

Indicado para:

- Paredes externas.
- Churrasqueiras de tijolo à vista.
- Telhas cerâmicas e cerâmicas não esmaltadas.
- Pedras naturais e revestimento decorativo.

Não indicado para:

- Superfícies pulverulentas.
- Superfícies de metal e madeira.

#### 3.1. Preparo da superfície:

- O substrato deve apresentar-se íntegro, limpo, isento de óleos, graxas, desmoldantes, compostos de cura ou quaisquer outras contaminações.
- Recomenda-se lavagem prévia da base para a remoção das impurezas ou material pulverulento antes da aplicação do **repele água quartzolit**.
- Aplicar o produto sobre a superfície seca. Em situação em que há presença de umidade, certificar-se da ausência de empoçamento de água antes da aplicação do produto. Quanto menor o teor de umidade da superfície, maior a penetração do produto e conseqüentemente maior será a sua eficácia.
- Proteger as esquadrias, juntas, componentes asfálticos ou betuminosos e vegetações próximas às superfícies que receberão o produto.
- Para a aplicação sobre pedras ornamentais, deve-se realizar um teste prévio para avaliar o desempenho do produto. Pedras de baixa porosidade como granitos e gnaises, podem apresentar manchas com aparência de superfície úmida e, portanto, a aplicação deve ser evitada.

#### 3.2. Aplicação:

- A aplicação pode ser realizada com rolo, pincel ou com equipamento de pintura do tipo airless, aplicando **repele água quartzolit** até a situação do substrato em uma ou duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos.

**Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção**

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000  
Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 [www.weber.com.br](http://www.weber.com.br)



- Em superfícies de elevada capacidade de absorção, tais como concretos de baixa resistência mecânica e tijolos maciços, o produto deve ser aplicado em duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos.
- O produto não cobre falhas como fissuras/trincas. Estas devem ser corrigidas antes da aplicação do hidrófugo, mesmo se aplicada a juntas de dilatação/movimentação.

#### 4. CONSUMO

Tipo de base	Consumo (L/M²)
Concreto aparente	0,2 a 0,4
<b>Monocapa classic quartzolit</b>	0,4 a 0,6
substratos porosos	0,2 a 0,4*

\*substratos porosos recomenda-se aplicação em duas demãos.

#### Nota:

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Nestes termos, o rendimento e desempenho podem apresentar variações.

#### 5. PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Massa específica: 1,00 kg/dm³

Número de demãos: 1 a 2

Período entre demãos: 4 a 12 horas

Valor do pH: 6,5 a 8

#### 6. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais. Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPIs necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas. Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta protetora.

Pode provocar danos ao sistema nervoso central, bexiga, timo e baço. Não inalar as poeiras. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Armazene em local fechado à chave.

Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível pelo SAC 0800 709 6979.

#### 7. EMBALAGEM

Galão de 3,6 l.

**Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção**

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 [www.weber.com.br](http://www.weber.com.br)



Balde de 18 l.

#### **8. VALIDADE**

12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

Local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo em pilhas com, no máximo, 1,50m de altura, em sua embalagem original fechada.